

## PRIMÁRIO SELANTE BRANCO

86-400

### DESCRIÇÃO

Primário indicado para estuques projectados quando estes não apresentem uma alcalinidade muito elevada.

### UTILIZAÇÃO

Aplicação em interior como primeira camada das tintas aquosas sobre suportes novos. Não aplicar sobre suportes pulverulentos.

### CERTIFICADOS

Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

*Suportes novos* - Os suportes devem estar secos, firmes e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

*Suportes anteriormente pintados* - Escovar para remover a tinta velha não aderente e refazer zonas danificadas. Proceder a uma lixagem cuidadosa para garantir bom nivelamento do suporte.

### CARACTERÍSTICAS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa).....

Superficial.....Ca. de 40 minutos

Repintura.....3 a 4 horas

(A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais).

#### Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 1 g/L COV (a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

## **PRIMÁRIO SELANTE BRANCO**

**86-400**

### **CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

### **CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação .....	Trincha ou rolo
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição .....	Sem diluição
Aplicação.....	Aplicar uma demão de Primário Selante Branco seguido da tinta de acabamento. Após a reparação das paredes com massas, deve aplicar-se sobre estas nova demão de primário, antes do acabamento. Quando for necessário efectuar uma lixagem do primário e no caso de este ser removido total ou parcialmente, deverá aplicar-se uma nova demão de primário antes do acabamento.

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 8 a 12 m<sup>2</sup>/L por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

### **SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

**Junho - 2016**